



| | |
|--------------------------------------|---|
| Proizvođač: | Delta Data d.o.o. za nove tehnologije i usluge Vojnovićeva 28, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska |
| Opis proizvoda: | Deltex zidna obloga (npr: mahagoni) je kompozit sačinjen od podloge od upjenjenog PVC-a kaširane prirodnim (mahagini) furnirom. Mogućih 50 vrsti pokrova od prirodnih furnira. |
| Dimenzije: | 3000 x 1520 x 4,5 mm (*-vidi Podloga) |
| Masa: | cca 2.3 kg/m ² cca 11 kg/ploča (4,56 m ²) |
| Podaci o sastavu: | |
| Podloga: (osnovica ploče) | Upjenjeni PVC debljinje 3 mm (podloga može biti u debljini od 2-10 mm*) Klasa gorivosti: B1 (prema DIN 4102-01), nehidroskopična i nehidrofobična, otporna na gljivice i pljesan i kemikalije (molimo posebno tražiti dodatne podatke za određenu kemikaliju). Boja: bijela. Pozadina zaštićena zaštitnom PVC folijom. Temperaturna postojanost: od -10 °C do 78°C bez promjena u tvrdoći i dimenziji |
| Ljepilo: (u proizvodnji ploča) | Jednokomponentno PU ljepilo klase vodootpornosti D4 (prema DIN EN 204) Boja: žuta |
| Protuklizne popune: | / |
| Furnir: | Prirodni furniri. Debljina: 1,5 mm |
| Tehnički podaci: | |
| Obrada: | Obrada ručnim i strojnim alatima za obradu drveta ili metala |
| Montaža: | <ul style="list-style-type: none">- montaža se vrši ljepljenjem i vijcima- ne raditi na direktnom suncu niti u temperaturnim uvjetima višim od 25 °C- zavisno od podloge na koju se lijepi ljepljenje vršiti jednokomponentnim PU lijepilima (npr. SIKAFLEX 298). Obavezna uporaba Sika Primer-a 215. Za ostala lijepila kontaktirati proizvođača.- prije ljepljenja obavezno skinuti zaštitnu PVC foliju sa pozadine ploče- obavezno grubo prebrusiti pozadinu ploče brusnim papirom 20 – 80 (ručno ili strojno)- obavezno odstraniti prašinu (usisavanje) i odmastiti acetonom- obavezno ravnomjerno opteretiti sukladno zahtjevima proizvođača lijepila- obavezno se pridržavati uputa (Tehnički list) proizvođača lijepila- preporučujemo završni premaz PU temeljnim premazom i lakom (dvokomponentni) |
| Mjere zaštite na radu: | Uobičajene mjere za zaštitu pri radu pri uporabi reznih i brusnih alata i strojeva, i PU završnih premaza |
| Postupanje s otpadom: | Proizvod je mješovitog prirodnog sastava i PVC-a. Moguća uporaba. |
| Skladištenje: | Skladištenje obavezno u vodoravnom položaju (polegnute ploče) NE skladištiti i NE raditi na direktnom suncu niti blizu izvora topline Temperatura skladištenja od -5°C do + 20°C Vlažnost skladišnog prostora nebitna |
| Namjena proizvoda: | Proizvod je namijenjen za oblaganje postojećih nosivih podloga interijera i eksterijera u brodogradnji. Proizvod je prvenstveno namijenjen oblaganju brodskih oplata i stropova te za izradu prednjica i stražnjica namještaja. Proizvod nema karakteristike nosivosti i postaje postojan na savijanje tek kad se zaljepi na tvrdi nosivu podlogu ili ukruti obrubnim elementima.. |
| Otpornost na habanje: | Drveni pokrov osjetljiv je na mehanička oštećenja. |
| Dozvoljena odstupanja i tolerancije: | Tolerancije HRB-a, Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, dio 24 – Nemetalni materijali – Tolerancije ukočenog drveta Masa: Proizvod može odstupati u težini do +/- 10%. Dimenzije: Proizvod može odstupati u dimenzijama (Š, D) do +/- 4 mm, a u debljini ploče (V) do +/-0,5 mm Pravokutnost: Proizvod može odstupati do +/- 1,5mm po dužnom metru Kvaliteta kaširanog pokrova (furnira): drvo je prirodni materijal podlozan devijacijama nastalim djelovanjem vlage i temperature. Razmaci na furniranoj plohi koji se mogu pojaviti, a nisu veći od 1 mm, su uobičajeni i dozvoljeni. |
| Održavanje: | Proizvod se održava uobičajenim sredstvima za održavanje lakiranih drvenih površina. Preporučujemo provjeriti način i sredstva za održavanje sa proizvođačem pokrovnog PU premaza (laka). |

Za sva dodatna pitanja izvolite nam se obratiti s povjerenjem:

Delta Data d.o.o. za nove tehnologije i usluge, Vojnovićeva 28, Zagreb

tel/fax: (01) 4550-520, gsm: 091 4550-520, e-mail: prodaja@deltadata.hr, www.deltadata.hr